

KERTO GULVSTRØ OPKLODSNINGSAFSTANDE

Forudsætninger

Stivhed: 10.000 Mpa

Opklodningsafstand

L,max: Afstanden i de almindelige fag (normalfag) er angivet i tabellen nedenfor.

L,ende: Afstand ved strøenderne, d.v.s. ved væg eller hvor to ender stødes sammen.
Afstanden er L,max reduceret med 10%.

Generelt om lægning

Finérlagene placeres vandret.

Vedrørende øvrige forhold henvises der til håndbogen, som kan rekvireres hos Træinfo, TRÆ64 -Trægulve - lægning.

For øvrige oplysninger kontakt MetsäWood Danmark.

Dimension (mm)	Bolig – (A)	Kontor – (B)	Samlingslokaler (C1 og C2)	Samlingslokaler (C3-C5) og mindre butikker (D1)
Højde x bredde	q = 1,5 kN/m ² Q = 2,0 kN/m ²	q = 2,5 kN/m ² Q = 2,5 kN/m ²	q = 2,5 kN/m ² Q = 3,0 kN/m ²	q = 4,0 kN/m ² Q = 4,0 kN/m ²
39 x 40	500	465	430	395
63 x 40	800	745	700	625

Gode råd ved lægning af gulv

Kerto gulvstrøer lægges med første strø i 50-80 mm afstand langs væggen og med min. 10 mm afstand til de to vægge for enderne. Strøafstanden afgøres af, hvor langt gulvet kan spænde – normalt 60 cm. Strøens opklodningsafstand afhænger af gulvets anvendelse og kan ses i skemaet ovenfor.

Undersøg om der stilles specielle krav fra gulvleverandøren eller opklodningsmaterialer.

For øvrige oplysninger kontakt MetsäWood Danmark.